

WENO 3 AÑOS

Impermeabilizante Acrílico con Cemento.

DESCRIPCIÓN

WENO 3 AÑOS es un impermeabilizante elastomérico y cementoso de buen desempeño, elaborado a base de resinas estiren acrílicas y pigmentos seleccionados que le proporcionan propiedades de adherencia, elasticidad, reflectividad (Color blanco) impermeabilidad y duración, de aplicación en frío, elaborado con cargas cementosas de alta resistencia a la degradación e intemperismo, convirtiéndolo en un producto ideal para impermeabilizar y proteger.

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido viscoso	Interno
Tipo	Recubrimiento Elastomérico Cementoso	Interno
Viscosidad, Cps	40 000 mín	ASTM D-2196
pH	9,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	50 ± 2,0	ASTM D-1644
Densidad, gr/ml	1,297 ± 0,02	ASTM D-1475
Elongación, %	150 mín.	ASTM D-2370
Tensión inicial, lb/pg²	250 mín	ASTM D-2370
Secado al tacto	1 Hora	ASTM D-1640
Secado total	12 a 24 Horas	ASTM D-1640
Color	Blanco y Terracota	Interno

GARANTÍA

3 años.

USOS

- WENO 3 AÑOS se usa como recubrimiento impermeable y decorativo en techos de concreto, asbesto-cemento, entre otros, en casas habitación, hoteles, fábricas, bodegas, etc.
- Para mantener y renovar sistemas impermeables ya existentes bien adheridos.

VENTAJAS

- WENO 3 AÑOS resiste la mayoría de las condiciones climatológicas y ambientales.
- Rápida aplicación y excelente acabado.
- Su adherencia le permite anclarse con seguridad a cualquier tipo de superficie
- No es flamable.
- Es ecológico, no contiene solventes orgánicos o materiales agresivos al medio ambiente.
- Excelente poder cubriente.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN	MÉTODO DE APLICACIÓN
Cepillo de ixtle o rodillo.	El producto se aplica sin diluir con un cepillo de Ixtle, brocha o rodillo a 2 capas, previa preparación de la superficie y sellado de fisuras y grietas. Poner malla reforzada y cemento plástico en los puntos críticos como juntas constructivas y grietas. En losas mayores a 100 m² se debe colocar malla reforzada o doble en la totalidad de la superficie.

RENDIMIENTO TEÓRICO	PRESENTACIÓN
16 m² por cubeta de 19 L con malla reforzada o doble solo en los puntos críticos y 13 m² por cubeta de 19 L con malla reforzada o doble en los puntos críticos y en la totalidad de la losa, el rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y la naturaleza de la superficie.	Cubeta de 19 litros.

RECOMENDACIONES

No aplicar WENO 3 AÑOS a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 40°C. No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia. No debe ser diluido en las capas intermedias del sistema de impermeabilización. No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato. No mezclarlo con otros productos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente. Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en los sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3000 y para el resto de la República al número: 01 800 87 IMPER (46737).

Consulte mayor información de productos y proceso de aplicación en **WWW.WENO.COM.MX**