

WENO CEMENTO ACRÍLICO

Cemento Plástico Acrílico con Cemento para Grietas y Puntos Críticos.

DESCRIPCIÓN

WENO CEMENTO ACRÍLICO es un resanador acrílico elastomérico cementoso, de consistencia pastosa, elaborado a base de resinas acrílicas, pigmentos y cargas cementosas seleccionados, adicionado con fibras sintéticas de refuerzo que al ser aplicados forman un resanador con excelentes propiedades de adherencia y elasticidad.

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Pastosa	Interno
Tipo	Recubrimiento Elastomérico Cementoso	Interno
Viscosidad, Cps	140 000 ± 25 000	ASTM D-2196
pH	9,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	70 ± 2,0	ASTM D-1644
Densidad, gr/ml	1,43 ± 0,03	ASTM D-1475
Secado al tacto	3 horas	ASTM D-1640
Secado total	7 días	ASTM D-1640
Color	Blanco	Interno

GARANTÍA

Por ser parte de un sistema impermeable depende del recubrimiento final de la aplicación.

USOS

- Para rellenar, calafatear, emboquillar juntas y grietas entre diversos materiales utilizados en la construcción.
- Como sellador y recubrimiento de traslapes en techos de lámina metálica o de fibrocemento para sellar juntas entre paredes, techos, marcos, puertas, elementos prefabricados, entre otros.
- Puede usarse como sellador en juntas de elementos de concreto, mampostería, fibrocemento, cemento, etc.
- Excelente para sellar uniones de domos, salidas de tubería, bases de tinacos, uniones de ductos de aire acondicionado con la losa, bajantes pluviales y todas aquellas uniones y puntos críticos de la superficie a impermeabilizar.

VENTAJAS

- Mantiene su adherencia y elasticidad por largo tiempo en interiores o exteriores.
- Excelente resistencia al intemperismo.
- No escurre en aplicaciones verticales ni se cuelga debido al calor.
- Absorbe movimientos moderados de dilatación y contracción.
- Es un producto ecológico, ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN	MÉTODO DE APLICACIÓN
Pistola de calafateo rellenable cerrada y con espátula.	Se rellenan las grietas y fisuras con la pistola de calafateo y se quita el exceso con una espátula previa preparación de la superficie.

RENDIMIENTO TEÓRICO	PRESENTACIÓN
El rendimiento es variable, dependiendo del espesor y profundidad de la grieta a tratar, o bien, de los elementos a proteger.	Cubeta de 3.8 litros.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente. Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en los sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3000 y para el resto de la República al número: 01 800 87 IMPER (46737).

Consulte mayor información de productos y proceso de aplicación en **WWW.WENO.COM.MX**